

HAGA 335 Fugenmörtel

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet

Fugenmörtel auf Trass- und Zementbasis zum Ausfugen von Platten- und Fliesenbelägen, wasserfest und rissfrei. Geeignet für Fugenbreiten von 5 - 20 mm, in keramischen Belägen, Cotto, Terrakotta, Natursteinbodenplatten, usw. Auch für Fussbodenheizung geeignet. Lieferbar in Farbton grau.

Geeignete Untergründe

Alle Untergründe müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein.

Verarbeitung

1 Sack mit ca. 6 lt. Wasser mischen und gut aufrühren. Die Platten werden in kleinen Teilpartien ausgefugt. Fugenmörtel satt mit Gummi in die Fugen eindrücken und durch mehrmaliges Nachziehen den Platten anpassen.

Verbrauch

Plattenbelag Kleinmosaik

Format cm	Fugenbreite ca. mm	Verbrauch kg/m ²
10/10/0,6	5	ca. 2,2

Plattenbelag Mittelmosaik

Format cm	Fugenbreite ca. mm	Verbrauch kg/m ²
10/10/0,8	5	ca. 2,5

Plattenbelag Fliesen

Format cm	Fugenbreite ca. mm	Verbrauch kg/m ²
10/20/1,0	5	ca. 1,8
10/20/1,0	8	ca. 2,0
30/30/1,5	10	ca. 2,5
30/30/2,0	15	ca. 3,5

ACHTUNG

Die nassen Platten oder Fliesen sehen sofort sauber aus; in Wirklichkeit ist jedoch nach Trocknung evtl. immer noch ein Zementschleier vorhanden, unbedingt mehrmals mit sauberem Wasser nachwaschen.

Der Boden kann je nach Raumtemperatur und Witterung, nach Aushärtung des Fugenmörtels nach ca. 2 - 3 Tagen begangen werden.

Hinweise und Sicherheitsratschläge

Vorsicht! Das Bindemittel Kalk ist alkalisch und hat im Nasszustand ätzende Wirkung. Haut- und Augenkontakte vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfällige Farbspritzer **sofort** mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmüll entsorgen.

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis, die Verarbeitung muss den bestehenden Verhältnissen angepasst werden. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.



Lieferform

pulverförmig, grau
Papiersäcke à 25 kg, Paletten à 42 Säcke = 1,05 to
Eimer à 10 kg, ca. 8 l Mörtel

Verbrauch

1 Sack à 25 kg = ca. 20 lt. Mörtel

Lagerfähigkeit

Im Originalgebände trocken gelagert ca. 6 Monate.