

HAGA 100 Mauermörtel und Grundputz

Die rein mineralische, fertige Trockenmörtelmischung aus speziell ausgewählten Kalksteinsanden, als Allzweck-Mauermörtel für sämtliche aufgehende Mauerwerke

HAGA Mauermörtel und Grundputz ist eine rein mineralische, fertige Trockenmörtelmischung aus speziell ausgewählten Kalksteinsanden 0 bis 1,5 mm. Seine Besonderheit ist die grosse Ergiebigkeit sowie sein vielseitiger Einsatz.

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet

Als Allzweck-Mauermörtel für sämtliche aufgehende Mauerwerke. Als Grundputz für Handverarbeitung auf alle üblichen Putzuntergründe.

Geeignete Untergründe

Alle Untergründe müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein. Z.B. Backstein, Bimsstein, Kalksandstein, Putzträgerplatten, Schilfrohr, Heraklith usw..

Verarbeitung

Alle neuen und alten Mauerwerke. HAGA Mauermörtel und Grundputz mit ca. 6 l Wasser pro Sack anmachen. Gründlich durchmischen mit Rührwerk oder Zwangsmischer. Den HAGA Mauermörtel und Grundputz mit Traufel aufziehen oder anwerfen und ablaten.

Bei Ausführung von HAGA Deckputzen oder fein strukturierten HAGA Verputzen soll die Oberfläche des HAGA Mauermörtel und Grundputzes sauber abgerieben, nicht geglättet werden. Bei anschliessender Ausführung von HAGASIT Kellenwurf soll die Oberfläche des HAGA Mauermörtel und Grundputzes rau und griffig sein (z. B. mit gezahnter Metall-Latte abziehen). Als Filzputz muss der Grundputz zweilagig aufgetragen werden. Den angemachten HAGA Mauermörtel und Grundputz innert 3 Stunden verarbeiten. Nicht unter +5°C Luft- und Mauertemperatur ausführen. Direkte Sonnenbestrahlung bei der Ausführung vermeiden. Im Schatten liegende Fassade verputzen. Frisch ausgeführte Fassade vor Wind- und Schlagregen schützen. Im Sockelbereich HAGA Bio-Zementputz verwenden.

Hinweise und Sicherheitsratschläge

Haut- und Augenkontakte vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfällige Farbspritzer **sofort** mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmüll entsorgen.

Wichtig

Nicht unter + 5 °C Untergrund- und Verarbeitungstemperatur verarbeiten.



Verbrauch

Der Verbrauch hängt von der Beschaffenheit des Untergrundes ab. Mit einem Sack HAGA Mauermörtel und Grundputz können bei einer Auftragsstärke von 10 mm ca. 2,4 m², bei 20 mm ca. 1,2 m² Backsteinmauerwerk verputzt werden.

Lieferform

Papiersäcke à 25 kg, ergibt ca. 22 l Mörtel.
Paletten à 42 Säcke.

Lagerfähigkeit

Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.