

HAGADUR Riss-Sanierung - 310

Das mineralische Fassaden-Riss-Sanierungs-System

Die dauerhafte Fassadenrenovation, lässt das Mauerwerk atmen, wird beschichtet mit HAGASIT-Edelputz mineralisch, biologisch. Ausführung in allen Farben und Strukturen von 1-15 mm.

HAGADUR Riss-Sanierung

haftet auf allen stabilen und sauberen Untergründen, wie Backstein, Beton, diverse Mauerwerke, mineralischen oder kunststoffverputzen Dispersions- oder Mineral-farbanstrichen usw.

HAGADUR Riss-Sanierung

ist einfach in der Verarbeitung. Auftragen von HAGADUR-Haftbrücke, Einlegen von HAGANETZ super, gleichzeitiges Überspachteln mit HAGADUR-Haftbrücke und nach ca. 1 Woche auftragen von HAGASIT-Edelputz Kalk/Zementbasis.

HAGADUR Riss-Sanierung

bietet zusätzlich, wenn nötig oder nach Wunsch, die Möglichkeit, die Fassade mit HAGATHERM-Wärmedämmputz zu isolieren.

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet

Riss-Sanierung und Renovation von allen Fassaden.

Geeignete Untergründe

Alle Untergründe müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein. Alle alten Mauerwerke, Beton, mineralische und kunststoffgebunden Verputze und Anstriche. Auf Silikonuntergründe nicht geeignet.

Vorbehandlung

Lose Teile entfernen, Kalkfarbe oder Moosbefall mechanisch abbürsten. Bei Moosbefall Vorbehandlung mit HAGA-Algicid-Fassadenreiniger. Fassade mit Hochdruck reinigen. Leicht sandende Untergründe mit Silikat-Voranstrich grundieren, wenn nötig mit Algicid-Zusatz. Evt. kleine Unebenheiten mit HAGADUR-Haftbrücke ausgleichen, grössere Differenzen, wie abeschlagener Grundputz, mit HAGA-Klebmörtel ergänzen.

Verarbeitung

Auf vorbereiteten Untergrund auftragen von HAGADUR-Haftbrücke, ca. 3 mm. mit Zahnraufel 1 mm gezahnt. Gleichzeitiges Einlegen von HAGANETZ super Ø 9 mm, 10 cm überlappt, nass in nass überziehen mit HAGADUR-Haftbrücke. Gesamtstärke 4 - 5 mm. Nach ca. 1 Woche kann der HAGASIT-Deckputz aufgetragen werden, 2-4 Tage später HAGA-Decksilikat.



Hinweise und Sicherheitsratschläge

An exponierten Schattenlagen, wie Waldrand usw., kann gegen Moosbefall HAGA-Decksilikat mit HAGA-Algicid-Zusatz verwendet werden. Nicht unter + 5°C Luft- und Mauertemperatur verarbeiten. Weitere Details nach absprache. **Haut- und Augenkontakte vermeiden.** Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Allfällige Farbspritzer **sofort** mit viel Wasser reinigen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmüll entsorgen.

Lieferform

HAGADUR-Haftbrücke grau oder weiss, Säcke à 25 kg.
HAGANETZ super Ø 9 mm, 1 m breit, Rollen à 50 ml.
HAGASIT-Bio-Edelputz in allen Farbtönen, Säcke à 25 kg
Strukturen von 1 1/2 - 15 mm

Lagerfähigkeit

Kühl, trocken und vor Frost geschützt, dicht verschlossen
HAGADUR-Haftbrücke ca. 3 Monate
HAGASIT-BIO-Edelputz ca. 6 Monate