

HAGATEX®-Silikatputz (ENDUIT AUX SILICATES HAGATEX®)

Enduit de parement à base silicate de potasse, prête à l'emploi

Enduit de revêtement, de couleur et de structure pour façades et parois intérieures. Se fixe grâce à la silicification comme toutes les couches de fond à base de ciment et de chaux minéral. Offre une grande capacité respiratoire, d'où une maçonnerie toujours sèche et saine. Est livrable sous diverses couleurs et structurations et est très apprécié par l'expert à cause de son emploi facile.

Informations sur l'utilisation

Domaine d'application

Comme enduit de revêtement décoratif pour façades et parois intérieures pour immeubles neufs et anciens dans une construction de logement salubres, pour églises, écoles, bureaux, hôtels etc., monuments historiques et entretien de monuments.

Fonds appropriés

Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, propres, secs, sans graisse et efflorescences. Les fond minéraux tels que enduits porteurs anciens, enduit à la chaux, enduits à la chaux/ciment, enduits au ciment ou enduit de fond conventionnel comme briques d'argile, enduit d'argile, panneaux Fermacell, plaques de plâtre cartonné, panneaux Perlcon, Duripanel, etc.. Les enduits de fond neufs ne doivent être travaillés qu'après un temps de séchage minimal de 2 – 3 semaines.

Prétraitement

Avec HAGA Mineralputzgrundierung (Fond d'enduit minéral HAGA) ou HAGA Silikatvoranstrich (Apprêt au silicate HAGA) sur fond faiblement sable.

Mise en œuvre

HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates HAGATEXt®) en bidons, en ajoutant un peu d'eau si nécessaire, bien mélanger avec un mélangeur. Avec un lisseur en plastique ou en acier inoxydable appliquer le mortier selon la granulation, exécuter le frottement avec un disque à frottement en plastique, en bois ou en plastique poreux ou structurer avec une truelle, une brosse, une éponge etc.. HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates HAGATEXt®) avec grain de 0,5 mm doit au moins être appliqué d'une épaisseur de 2 mm et n'est pas approprié comme enduit de frottement. Selon la saison, HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates HAGATEXt®) nouvellement posé doit être protégé pendant au moins 2-4 jours contre les averses de pluie, les encrassements et le rayonnement intensif du soleil. Ne pas travailler par température de l'air ou dur mur inférieure à +5°C.

Important

Comme HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates HAGATEXt®) et HAGA Mineralputzgrundierung (Couches d'apprêt pour enduits et peintures HAGA) sont des matériels à pores ouverts, à une haute capacité de diffusion et non bloquants, mais disposant d'une haute capacité respiratoire, les points suivants sont à respecter:

Les ingrédients pénétrants pouvant traverser les murs



depuis le sol tels que tanins de bois, nicotine, taches d'eau, résidus de colle des papiers peints décollés ou des fonds à absorption variable des plaques de plâtre cartonnés ou panneaux Fermacell enduits partiellement peuvent provoquer une formation des taches. Le fait que la surface de l'enduit partiellement devient matte, brillante et nuageuse est un caractéristique tout à fait naturel de l'enduit. HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates HAGATEXt®) nuancé avec des pigments séchera toujours de manière irrégulière, ce qui peut entraîner la formation des tâches. Il s'agit là d'un phénomène typique pour l'enduit n'affectant pas la qualité. Pour obtenir une belle surface uniforme, il faut appliquer une couche de HAGA Decksilikat après le séchage absolu de l'enduit.

Notes et conseils de sécurité

Attention! Le liant est alcalin et corrosif à l'état humide. **Eviter le contact avec la peau et les yeux.** Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer **immédiatement** et abondamment à l'eau les éventuelles éclaboussures. HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates HAGATEXt®) n'est pas à utiliser dans le terrain. Nettoyer les outils immédiatement et abondamment à l'eau après l'emploi. Même les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

Consommation

Dépendant de la structure et du fond.

Grain: 1,5 mm env.	2,5 kg/m ²
2 mm env.	3 kg/m ²
3 mm env.	4 kg/m ²
0,5 mm env.	2,5 kg/m ²

Forme de livraison

HAGATEX®-Silikatputz (Enduit aux silicates HAGATEXt®) est livrable liquide épais en blanc ou teinté. bidons de 10 kg ou de 25 kg

Durée de conservation

au frais et bien fermé, env. 12 mois, protéger du gel.