

## HAGA 100 Mauermörtel et Grundputz

**Le HAGA Mauermörtel et Grundputz est un mélange sec des minéraux purs et prêt à l'emploi. Comme mortier universel de maçonnerie pour toutes sortes de maçonnerie.**

Le mortier HAGA Mauermörtel et Grundputz est un mélange sec, prêt à l'emploi, purement minéral, composé de sable calcaire 0 - 1,5 mm spécialement choisis et de liants.

### Informations sur l'utilisation

#### Domaine d'application

Comme mortier universel de maçonnerie pour toutes sortes de maçonnerie. Comme enduit de fond travaillé à la main sur les fonds usuels.

#### Fonds appropriés

Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, propres, secs, sans graisse et efflorescences. Toutes les sortes de briques de construction du commerce, telle que brique en terre cuite, brique de pouzzolane, brique silico-calcaire, etc.

#### Mise en œuvre

Sur toute maçonneries neuves ou anciennes. Délayer le HAGA Mauermörtel et Grundputz à raison d'environ 6 lt. d'eau propre par sac de 25 kg et mélanger soigneusement. Mélanger dans le malaxeur, le mélangeur forcé ou la pompe mélangeuse jusqu'à obtention d'une masse homogène et sans grumeaux. Appliquer ou pulvériser HAGA Mauermörtel et Grundputz avec une taloche et le lisser.

En cas d'application d'enduits de finition HAGA ou enduits d'une structure fine HAGA, la surface de HAGA Mauermörtel et Grundputz doit être ribée soigneusement et ne pas être lissée. La surface de HAGA Mauermörtel et Grundputz doit être rugueuse et à bonne prise pour l'application ultérieure de HAGASIT® (enduit de finition biologique) jet de truelle (p.ex. lisser avec une latte métallique dentée). L'enduit de fond doit être appliqué en deux couches comme enduit feutré. Ne préparer qu'une quantité de HAGA Mauermörtel et Grundputz pouvant être travaillée dans les 3 heures. Utiliser HAGA Bio-Zementputz (enduit au ciment biologique HAGA) pour la partie du soubassement.

Sur des fonds fortement absorbants, per ex. blocs modulaires isolants, appliquer sur la façade une couche de HAGA Silikatvoranstrich. Avant de faire l'enduit de fond, on peut appliquer sur la façade un 1<sup>er</sup> jet avec le HAGA Zementgrundputz und Anspritzmörtel. Sur une surface lisse: telle que béton, briques silico-calcaire, etc., appliquer préalablement une couche d'adhérence rugueuse avec le HAGADUR-Haftbrücke ou avec le HAGA Klebmörtel.

#### Important

Ne pas appliquer à une température de l'air et du mur inférieure à +5°C. Eviter l'exposition directe au soleil. Enduire les façades à l'ombre. Protéger les façades fraîchement enduits contre le vent et la pluie battante.

#### Notes et conseils de sécurité

Attention! Le liant est alcalin et corrosif à l'état humide. **Eviter**



**le contact avec la peau et les yeux.** Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer **immédiatement** et abondamment à l'eau les éventuelles éclaboussures. Nettoyer les outils immédiatement et abondamment à l'eau après l'emploi. Même les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

#### Rendement

Selon le pouvoir absorbant du fond. Avec un sac d'HAGA Mauermörtel et Grundputz il est possible d'enduire une surface de 2,4 m<sup>2</sup> avec une épaisseur de la couche de 10 mm et une surface de 1,2 m<sup>2</sup> avec une épaisseur de la couche de 20 mm.

#### Forme de livraison

Sac à 25 kg = env. 22 lt. mortier  
Palette à 42 sacs = 1,05 t.

#### Durée de conservation

Conservé à un endroit sec env. 6 mois.