

## Verarbeitungsanleitung HAGA Calkosit 0,5 mm mit HAGA Pflanzenseife verseift

### Untergrund

Alle Untergründe 1x überrollen/verstreichen mit HAGA Mineralputzgrundierung.  
Trocknungszeit: 1 Tag



HAGA Calkosit 0,5 mm mit Rührwerk gut aufrühren und durchmischen.

### 1. Auftrag



HAGA Calkosit 0,5 mm mit Traufel auf Kornstärke vorziehen. Verbrauch ca. 1.3kg/m<sup>2</sup>



Anziehen lassen bis die Oberfläche stumpfmatt ist  
(ca. 2-3 Std.)

### 2. Auftrag



Erste angetrocknete Schicht ein zweites Mal mit HAGA Calkosit 0,5 mm überziehen. Verbrauch ca. 1,2kg/m<sup>2</sup>. Erneut stumpfmatt anziehen lassen. (ca. 2 Std.)

## Verseifen



HAGA Pflanzenseife aufsprühen, sofort mit Spachtel verteilen und kurz einwirken lassen.



Achtung!!! Seifentropfen / Seifenläufe nicht stehen lassen, sofort verteilen, ansonsten entstehen Flecken.



Mit Veneziano Spachtel verpressen. Mit der Veneziano Spachtel ohne Druck glätten.