HAGA AG Naturbaustoffe, Hübelweg 1, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA 335 Fugenmörtel (MORTIER DE JOINTOIEMENT HAGA 335)

Informations sur l'utilisation

Domaine d'application
HAGA Fugenmörtel (mortier de jointoiement HAGA) à base de trass et de ciment pour jointoyer les revêtements de plaques et de carrelage, résistant à l'eau et exempt de fissures. Convient également pour les largeurs de joint de 5 à 20mm dans les revêtements en céramique, Cotto, terre cuite, dalles en pierre naturelle etc. Également approprié pour le chauffage par le sol. Livrable en teinte grise.

Fonds appropriés
Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, propres, secs, sans graisse et efflorescences, et ce sur le long terme.

Mise en œuvre
Mélanger un sac avec env. 6 litres d'eau et bien remuer. Les plaques seront jointoyées en petites parties partielles. Presser le mortier de jointoiement avec un outil en caoutchouc dans les joints et étaler le mortier jusqu'à obtenir une surface adaptée aux plaques.

ATTENTION
Les plaques ou carrelages mouillés immédiatement ont un aspect propre dans l'immédiat. En réalité, un film de ciment est éventuellement présent après le séchage du mortier, le nettoyer obligatoirement à plusieurs reprises avec de l'eau propre.
En fonction de la température ambiante et du temps, il est possible de marcher sur le sol après le durcissement du mortier de jointoiement après env. 2 à 3 jours.

Consommation

Dallage de petites mosaïques

Format cm	*largeur du joint approx. en mm*	*consommation kg/m²*
10/10/0,6	5	env. 2,2

Dallage de mosaïques moyennes

Format cm	*largeur du joint approx. en mm*	*consommation kg/m²*
10/10/0,8	5	env. 2,5

Dallage carrelage

Format cm	*largeur du joint approx. en mm*	*consommation kg/m²*
10/20/1,0	5	env. 1,8
10/20/1,0	8	env. 2,0
30/30/1,5	10	env. 2,5
30/30/2,0	15	env. 3,5

Notes et conseils de sécurité
Attention! Le liant chaux est fortement alcalin et a un effet corrosif à l'état humide. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer immédiatement et abondamment à l'eau les éventuelles éclaboussures. Nettoyer immédiatement à l'eau les pinceaux et rouleaux après utilisation. Même les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

Phrases de risque / conseils de prudence: Dans l'état humide: **Xi** excitant, **R37** irritant pour les voies respiratoires, **R38** irritant pour la peau, **R41** Risques de lésions oculaires graves, **S2** Conserver hors de la portée des enfants. **S25** Eviter le contact avec les yeux. **S26** En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. **S37** Porter des gants appropriés, **S39** Porter un appareil de protection des yeux/ du visage.

Forme de livraison
En forme de poudre, gris
Sacs en papier à 25 kg. Palettes à 42 sacs = 1050 kg
Pot à 10 kg, env. 8 l. de mortier.

Rendement
1 sac en papier à 25 kg = env. 20 l. de mortier

Durée de conservation
Conservé dans le récipient d'origine, àun endroit sec env. 6 mois.

Cette fiche technique a une valeur uniquement indicative, des obligations juridiques ne peuvent en être déduites. L´utilisation doit être adaptée aux conditions existantes.