

HAGA 340 Deckenleichtbeschichtung

Est une couche de fond minérale, liée à l'hydrate de chaux blanche

HAGA Deckenleichtbeschichtung est une couche de fond minérale, liée à l'hydrate de chaux blanche et au plâtre naturel, additionnée de farine calcaire et agrégats légers.

Informations sur l'utilisation

Domaine d'application

À l'intérieur, comme couche de fond sur plafonds et parois en béton, ainsi que sur toutes les maçonneries planes sur lesquels l'on veut, au moyen d'une couche minime de 5 mm, obtenir une surface impeccable.

Fonds appropriés

Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, propres, secs, sans graisse et efflorescences. Sur toutes les parois et plafonds en béton ainsi sur toute maçonnerie. La teneur en humidité des fonds en béton ne doit pas dépasser 2,5% de la masse. Sur les fonds mentionnés ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'appliquer une couche d'accrochage. Des surélévations du béton doivent être éliminées.

Mise en œuvre

Délayer le HAGA Deckenleichtbeschichtung à raison d'environ 7 lt d'eau propre par sac de 15 kg et mélanger soigneusement jusqu'à obtention d'une masse homogène et sans grumeaux. Appliquer avec les machines à crépir appropriées, par exemple: Variojet, Putzjet, Putzmeister P4, Rekord, etc. ou travailler à la main.

Sur béton coffré avec panneaux ou planches:

Premier jet avec HAGA Deckenleichtbeschichtung, égaliser toutes les intolérances et lisser avec une latte ou un plâtoir. Lorsque le danger d'écrasement de la première couche est passé (ne pas laisser sécher), appliquer une deuxième couche aussi mince que possible et lisser.

Sur béton coffré avec panneaux de coffrage de grandes dimensions:

Le HAGA Deckenleichtbeschichtung peut être appliqué en une seule couche et lissé.

Veiller à ce que les conditions de séchage soient idéales. Contrôler la température et l'humidité.

Tous les crépis HAGA conviennent en principe comme crépi de finition. Pour les plafonds, plus spécialement le BIOSIT Rauhfaser Spritzputz et le HAGAPLAST Styro-Spritzputz.

Notes et conseils de sécurité

Attention! Le liant est alcalin et corrosif à l'état humide. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer immédiatement et abondamment à l'eau les éventuelles éclaboussures. Nettoyer les outils immédiatement et abondamment à l'eau après l'emploi. Même les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites quantités résiduelles avec les déchets domestiques.



Phrases de risque / conseils de prudence: Dans l'état humide: **Xi** excitant, **R37** irritant pour les voies respiratoires, **R38** irritant pour la peau, **R41** Risques de lésions oculaires graves, **S2** Conserver hors de la portée des enfants. **S25** Eviter le contact avec les yeux. **S26** En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. **S37** Porter des gants appropriés, **S39** Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Important

Ne pas appliquer à une température du fond et du mur inférieure à +5°C. En cas de fond à faible pouvoir absorbant, de faibles températures ambiantes ou d'épaisseurs de la couche supérieures à 3 mm, HAGA Bio-Kalkputzglätte (enduit de lissage à la chaux biologique HAGA) ne fait prise que lentement.

Rendement

La consommation dépend du fond, de l'épaisseur de la couche, de la mise en œuvre, etc.:

coffrage avec panneaux:	ca. 3,5 - 4,5 kg/m ²
coffrage de grandes dimensions:	ca. 2,0 - 3,0 kg/m ²

Forme de livraison

sac à 15 kg, palette à 48 sacs.

Durée de conservation

Conservé à un endroit sec env. 6 mois.