

HAGA 319 Mineralkleber WLF Mortier adhésif et d'enrobage blanc, léger, avec fibre

HAGA 319 Mineralkleber WLF est un mortier minéral léger avec fibre, prêt à l'emploi, Qui se prête particulièrement bien pour coller et enduire le liège la laine de roche et les panneaux en polystyrène. Ingrédients: sables calcaires fin, hydrate de chaux blanche, ciment blanc, additifs adaptés. Le mortier HAGA 319 Mineralkleber demeure un revêtement durable contre le gel et l'humidité.

Informations sur l'utilisation

Domaine d'application

HAGA 319 Mineralkleber est surtout utilisée pour coller les différents systèmes de panneaux d'isolation, comme le liège, la laine de bois, la laine de roche ou les panneaux en polystyrène. Grâce à son élasticité ils se prêtent également pour enduire les panneaux avec le treillis HAGANETZ. Après le temps de séchage il peut être enduit avec des crépis minéraux ou naturels.

Fonds appropriés

Tous les fonds doivent être toujours porteurs, stables, propres, secs, sans graisse et efflorescences, et ça à long terme. Les fonds minéraux tels que l'enduit à la chaux, l'enduit au ciment, la pierre calcaire pulvérisée, la brique ciment, le béton alvéolé, la brique, le béton, les panneaux Fermacell, les anciennes peintures de dispersion bien adhérentes etc., sont appropriés. Appliquer au préalable une couche d'apprêt au silicate HAGA Silikatvoranstrich sur les fonds légèrement sableux mais encore stables pour la stabilisation. Enlevez tous les résidus de peintures à base de latex, d'huile ou de peinture-émaille.

Mise en oeuvre

Mélangez un sac HAGA 319 Mineralkleber avec env. 8,8 litres d'eau. Remuez soigneusement l'enduit à l'aide d'un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une masse homogène et sans grumeaux. Laissez reposer le mortier pendant 5 minutes avant de le remélanger aux malaxeur. Un sac correspond à env. 23 litres de mortier. Mettre en oeuvre en l'espace de 2 heures.

Pose des Panneaux : Utilisez une truelle à dents ou faite des tores (bourrelet) sur le panneau. Le panneau doit être recouvert au minimum avec 80% de mortier, aussitôt recouvert de mortier directement les mettre en place.

Enrobage des panneaux : Au plus tôt après 2 jours vous pouvez enduire les panneaux avec le mortier HAGA 319 Mineralkleber et le treillis HAGANETZ qui doit être placé au milieu du mortier comme armature. Après un temps d'attente d'au moins 5 jours, il est possible d'appliquer un crépi de finition minéral ou naturel HAGA. Par basse température ou par temps humide le temps d'attente va se prolonger. Si l'application se fait à la machine le mortier doit être malaxer en deux fois.

Important:

Ne pas appliquer si la température de l'air et du fond est inférieure à + 5°C.



Notes et conseils de sécurité

Évitez le contact avec la peau et les yeux. Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyez immédiatement et abondamment à l'eau les éventuelles éclaboussures. Nettoyez immédiatement et abondamment à l'eau l'outillage après utilisation. Même les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminez les petites quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

Consommation:

Coller: les panneaux:		env. 4,5kg/m ²
Enduire: les panneaux	Polystyrène	env. 4,5kg/m ²
	Laine de roche	env. 6 kg/m ²
	Liège	env. 8 kg/m ²

Consommation additionnelle par mm env. 1,5 kg/m²

Rendement

Mélangez un sac avec env. 8,8 litres d'eau = env. 23 litres de mortier

Forme de livraison

HAGA 319 Mineralkleber mortier sec
Sacs à 25 kg. Palettes à 42 sacs = 1,05 to.

Conservation

Se conservé env. 6 mois dans l'emballage d'origine dans des locaux secs si possible sur palettes.