

HAGA 335 Fugenmörtel (MORTIER DE JOINTOIEMENT HAGA 335)

Informations sur l'utilisation

Domaine d'application

HAGA Fugenmörtel (mortier de jointoiment HAGA) à base de trass et de ciment pour jointoyer les revêtements de plaques et de carrelage, résistant à l'eau et exempt de fissures. Convient également pour les largeurs de joint de 5 à 20mm dans les revêtements en céramique, Cotto, terre cuite, dalles en pierre naturelle etc. Également approprié pour le chauffage par le sol. Livrable en teinte grise.

Fonds appropriés

Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, propres, secs, sans graisse et efflorescences, et ce sur le long terme.

Mise en œuvre

Mélanger un sac avec env. 6 litres d'eau et bien remuer. Les plaques seront jointoyées en petites parties partielles. Presser le mortier de jointoiment avec un outil en caoutchouc dans les joints et étaler le mortier jusqu'à obtenir une surface adaptée aux plaques.

ATTENTION

Les plaques ou carrelages mouillés immédiatement ont un aspect propre dans l'immédiat. En réalité, un film de ciment est éventuellement présent après le séchage du mortier, le nettoyer obligatoirement à plusieurs reprises avec de l'eau propre.

En fonction de la température ambiante et du temps, il est possible de marcher sur le sol après le durcissement du mortier de jointoiment après env. 2 à 3 jours.

Consommation

Dallage de petites mosaïques

Format cm	largeur du joint approx. en mm	consommation kg/m ²
10/10/0,6	5	env. 2,2

Dallage de mosaïques moyennes

Format cm	largeur du joint approx. en mm	consommation kg/m ²
10/10/0,8	5	env. 2,5

Dallage carrelage

Format cm	largeur du joint approx. en mm	consommation kg/m ²
10/20/1,0	5	env. 1,8
10/20/1,0	8	env. 2,0
30/30/1,5	10	env. 2,5
30/30/2,0	15	env. 3,5

Notes et conseils de sécurité

Attention! Le liant chaux est fortement alcalin et a un effet corrosif à l'état humide. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer immédiatement et abondamment à l'eau les éventuelles éclaboussures. Nettoyer immédiatement à l'eau les pinceaux et rouleaux après utilisation. Même les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites quantités résiduelles avec les déchets domestiques.



Phrases de risque / conseils de prudence: Dans l'état humide: **Xi** excitant, **R37** irritant pour les voies respiratoires, **R38** irritant pour la peau, **R41** Risques de lésions oculaires graves, **S2** Conserver hors de la portée des enfants. **S25** Éviter le contact avec les yeux. **S26** En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. **S37** Porter des gants appropriés, **S39** Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Forme de livraison

En forme de poudre, gris
Sacs en papier à 25 kg. Palettes à 42 sacs = 1050 kg
Pot à 10 kg, env. 8 l. de mortier.

Rendement

1 sac en papier à 25 kg = env. 20 l. de mortier

Durée de conservation

Conservé dans le récipient d'origine, à un endroit sec env. 6 mois.