

## HAGA Mineralputzgrundierung (FOND D'ENDUIT MINERAL HAGA) L'enduit d'apprêt rugueux et sableux pour un usage à l'intérieur et à l'extérieur

HAGA Mineralputzgrundierung (fond d'enduit minéral HAGA) est un enduit d'apprêt sableux conditionné en pot. Le liant est un mélange à base de silicate organique (verre soluble). Les additifs contenus sont la cellulose, la craie pulvérisée, le talc, les résines naturelles, les pierres pulvérisées fines, le carbonate de calcium.

### Informations sur l'utilisation

#### Domaine d'application

HAGAMineralputzgrundierung (fond d'enduit minéral HAGA) est utilisé comme enduit d'apprêt pour HAGA enduits naturels et peintures à la chaux. HAGAMineralputzgrundierung (fond d'enduit minéral HAGA) n'a pas d'effet bloquant ou inhibant la diffusion. Ce fait doit être pris en considération pour les fonds risquant de pénétrer. Pour cette raison il se peut que les enduits et peintures sèchent de manière irrégulière malgré l'application d'une couche d'apprêt HAGAMineralputzgrundierung (fond d'enduit minéral HAGA) et provoquent ainsi la formation de tâches et des nuages et une altération de la teinte. Il s'agit là d'un phénomène purement esthétique, la qualité et la fonctionnalité de ce matériel bien entendus garantis. Exemples connus: Plaques de plâtres cartonnés et panneaux Fermacell n'étant enduits que partiellement (joints montants), résidus de colle des papiers peints détachés, etc. HAGA enduits et peintures qui y sont appliqués devraient alors pouvoir bien sécher en l'espace d'une semaine au minimum. En règle générale, l'application d'une couche supplémentaire de HAGA Kalkfarbe (peinture à la chaux HAGA) à séchage rapide sur la surface permet d'obtenir des résultats parfaits favorisant le climat ambiant!

#### Fonds appropriés

Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, propres, secs, sans graisse et efflorescences et ce sur le long terme. Les fonds minéraux tels que enduit à la chaux, les enduits au ciment, les briques silico-calcaires, les briques en ciments, le béton alvéolé, les briques, le béton, les briques d'argile, l'enduit d'argile, les panneaux Fermacell, les plaques de plâtre cartonné, les anciennes peintures de dispersion bien adhérentes etc. sont appropriés. Appliquer au préalable une couche épaisse de HAGA Silikatvoranstrich (apprêt au silicate HAGA) sur les fonds légèrement sableux, mais encore stables. Enlevez tous les résidus de peintures à base de latex, d'huile et de peinture-émail ou traiter tout du moins les fonds avec une lessive, puis appliquer une première couche. Appliquer seulement une première couche de HAGAMineralputzgrundierung (fond d'enduit minéral HAGA) rugueux et sableux sur les peintures de dispersion anciennes des façades.

#### Mise en œuvre

Utiliser HAGAMineralputzgrundierung (fond d'enduit minéral HAGA) à l'état non dilué ou ajouter une quantité maximale de 10% d'eau propre, en fonction du pouvoir absorbant du fond. Bien remuer avant l'emploi avec un agitateur. Remuer également constamment pendant l'application, le fond d'enduit pouvant sédimenter à forte dilution. Temps de séchage minimal de HAGAMineralputzgrundierung



(fond d'enduit minéral HAGA): au moins 24 heures. Ne pas appliquer à une température de l'air et du fond inférieure à +5°C.

#### Notes et conseils de sécurité

Attention! HAGAMineralputzgrundierung (fond d'enduit minéral HAGA) est alcaline et corrosif à l'état humide. **Eviter le contact avec la peau et les yeux.** Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer **immédiatement** et abondamment à l'eau les éventuelles éclaboussures. Nettoyer les outils **immédiatement** et abondamment à l'eau après l'emploi. Même les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

**Phrases de risque / conseils de prudence:** Dans l'état humide: **Xi** excitant, **R37** irritant pour les voies respiratoires, **R38** irritant pour la peau, **R41** Risques de lésions oculaires graves, **S2** Conserver hors de la portée des enfants. **S25** Eviter le contact avec les yeux. **S26** En cas de contact avec les yeux, laver **immédiatement** et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. **S37** Porter des gants appropriés, **S39** Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

#### Consommation

En fonction de la structure et du pouvoir absorbant du fond env. 200 – 250g/m<sup>2</sup> par couche de peinture.

#### Forme de livraison

Pot à 25kg, 10kg et 5 kg.

#### Durée de conservation

Conservée à un endroit frais et à l'abri du gel, dans un récipient bien fermé env. 1 an.