

HAGA Silikatverdünner und -voranstrich (DILUANT ET APPRÊT AU SILICATE HAGA)

Apprêt à base de verre soluble pour les fonds minéraux, stabilise la surface

Pour les travaux de pose de carrelage, HAGA Silikatvoranstrich (apprêt au silicate HAGA) sert de stabilisateur et de couche de base à appliquer sur les fonds en ciment, enduits de fond à base de ciment à la chaux, chape fluide anhydrite (la couche de frittage doit être enlevée). HAGA Silikatvoranstrich (apprêt au silicate HAGA) sert également comme d'apprêt sur par ex. le béton alvéolé, la maçonnerie en briques, des enduits de fond légèrement sableux avant la réalisation des travaux d'enduisage avec les produits de HAGA. HAGATEX Silikatmineralfarbe (HAGATEX peinture minérale au silicate) est également diluée avec HAGA Silikatverdünner (diluant au silicate HAGA) pour un usage à l'extérieur.

Informations sur l'utilisation

Fonds appropriés

Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, propres, secs, sans graisse et efflorescences et ce sur le long terme. Les fonds minéraux tels que les enduits à la chaux, les enduits au ciment, les briques silico-calcaires, les briques en ciment, le béton alvéolé, les briques, les briques d'argile, l'enduit d'argile etc. sont appropriés. Ne pas appliquer directement sur les enduits synthétiques, peintures de dispersion etc.

Mise en œuvre

Bien remuer avant l'emploi, appliquer ou pulvériser la peinture abondamment avec une brosse ou un rouleau selon la technique mouillé sur mouillé et en passes croisées. Le fond doit être sec, porteur et sans poussière. Diluable à l'eau à un rapport maximal de 1:1. Appliquer au moins 24 heures avant l'application de la prochaine étape des travaux, ne pas appliquer à une température de l'air et du fond inférieure à +5°C. Pour la dilution, respecter les instructions d'utilisation de HAGATEX® Silikatmineralfarbe (HAGATEX® peinture minérale au silicate) indiquées sur le pot.

Notes et conseils de sécurité

Attention! HAGA Silikatverdünner (diluant au silicate HAGA) est fortement alcalin et le liant verre soluble a un effet corrosif à l'état humide. **Eviter le contact avec la peau et les yeux.** Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer **immédiatement** et abondamment à l'eau les éventuelles éclaboussures. Bien laver à l'eau les pinceaux et rouleaux immédiatement après l'emploi. Même les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

Consommation

En fonction du pouvoir absorbant du fond env. 120g/m² par couche de peinture.



Forme de livraison

HAGA Silikatverdünner und -voranstrich (diluant et apprêt au silicate HAGA) conditionné en pot à 10kg et à 5kg.

Durée de conservation

Conservé dans le récipient d'origine de manière hermetique, à un endroit sec et à l'abri du gel env. 6 mois.