

## HAGA 115 Sperr-Mauermörtel

### Comme couche de mortier de blocage contre l'humidité ascendante

HAGA Sperrmauermörtel est un mélange sec prêt à l'emploi à base de ciment blanc / hydrate de chaux blanche, de sable de diverses granulométries 0 – 1,5 mm, matériaux de remplissage, ainsi que de produits hydrophobes naturels et artificiels. HAGA Sperrmauermörtel est fortement aquafuge.

### Informations sur l'utilisation

#### Domaine d'application

Comme couche de mortier de blocage contre l'humidité ascendante. HAGA Sperrmauermörtel est fortement hydrofuge, pourtant ouvert à la diffusion de vapeur. Pour colmater la maçonnerie contre l'humidité ascendante. Comme première, deuxième et troisième couche de mortier de blocage des joints horizontaux dans toute maçonnerie, selon l'emploi (voir devis et détails).

#### Fonds appropriés

Tous les fonds doivent toujours être porteurs, stables, propres, secs, sans graisse et efflorescences. Parties en béton comme par exemple radier ou dalle, fondation continue, etc. ou briques silico-calcaire et briques agglomérées, etc.

#### Mise en œuvre

Délayer le HAGA Sperrmauermörtel à raison d'environ 5 lt. d'eau propre par sac de 25 kg et mélanger soigneusement. Mélanger dans le malaxeur forcé ou avec un bon mélangeur jusqu'à obtention d'une masse homogène et sans grumeaux. HAGA Sperrmauermörtel peut également très bien être traité avec les appareils de crépi ordinaire. Ne préparer qu'une quantité de HAGA Sperrmauermörtel pouvant être travaillée dans les 2 heures. Ne pas ajouter d'additifs étrangers au mortier.

#### Notes et conseils de sécurité

Attention! Le liant est alcalin et corrosif à l'état humide. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Bien recouvrir les vitres, pièces métalliques, bordures en pierre etc. Nettoyer immédiatement et abondamment à l'eau les éventuelles éclaboussures. Nettoyer les outils immédiatement et abondamment à l'eau après l'emploi. Même les peintures biologiques sont à tenir hors de portée des enfants. Ne pas rejeter dans le sol ou les canalisations, éliminer les petites quantités résiduelles avec les déchets domestiques.

**Phrases de risque / conseils de prudence:** Dans l'état humide: **Xi** excitant, **R37** irritant pour les voies respiratoires, **R38** irritant pour la peau, **R41** Risques de lésions oculaires graves, **S2** Conserver hors de la portée des enfants. **S25** Eviter le contact avec les yeux. **S26** En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. **S37** Porter des gants appropriés, **S39** Porter un appareil de protection des yeux/ du visage.



#### Important

Ne pas appliquer à une température de l'air et du fond inférieure à **+5°C**. Eviter l'exposition directe au soleil pendant la réalisation. Protéger les façades fraîchement enduits contre le vent et la pluie battante.

#### Rendement

Selon la structure et le pouvoir absorbant du fond. L'épaisseur de la couche de mortier doit être au minimum de 10 mm.

#### Forme de livraison

En poudre beige  
Sac à 25 kg = env. 22 lt. mortier  
Palette à 42 sacs = 1,00 t.

#### Durée de conservation

Conservé à un endroit sec env. 6 mois.