HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA 340 Deckenleichtbeschichtung

Ist eine mineralische, vergütete Weisskalkhydrat-Naturgips gebundene Grundbeschichtung

HAGA Deckenleichtbeschichtung ist eine mineralische, vergütete Weisskalkhydrat-Naturgips gebunden Grundbeschichtung mit Kalksteinmehlen und Leichtstoffen.

Anwendungshinweise

Anwendungsgebiet
Als Grundbeschichtung innen auf glatte Betondecken und Betonwänden sowie auf allen ebenen Mauerwerken auf welchen mit einem geringen Auftrag von ca. 5 mm eine einwandfreie Oberfläche erzielt werden kann.

Geeignete Untergründe
Alle Untergründe müssen immer dauerhaft tragfähig, stabil, sauber, trocken, fettfrei und ausblühungsfrei sein. Z.B. schalölfreie Betondecken, Betonwände, alle Mauerwerke. Der Feuchtigkeitsgehalt von Betonuntergründen darf nicht mehr wie 2,5 Masse % betragen. Auf obige Untergründe ist keine Haftbrücke erforderlich. Überzähne am Beton müssen entfernt werden.

Verarbeitung
HAGA Deckenleichtbeschichtung unter Zugabe von ca. 7 l Wasser pro Sack anmachen. Gründlich durchmischen mit Rührwerk oder Zwangsmischer. HAGA Deckenleichtbeschichtung kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand sehr gut verarbeitet werden.

Auf übliche Beton-Tafelschalung:
Beim ersten Auftrag HAGA Deckenleichtbeschichtung aufspritzen, sämtliche Toleranzen ausgleichen und mit Stiellatte oder Traufel ausglätten. Wenn keine Gefahr des Verdrückens der ersten Auftragsschicht mehr besteht (nicht trocknen lassen) den zweiten Auftrag möglichst dünnschichtig aufspritzen und ausglätten.

Auf ebener Grossflächenschalung:
Die HAGA Deckenleichtbeschichtung kann in einem Arbeitsgang aufgespritzt und geglättet werden.

Verbrauch
Der Verbrauch hängt von Auftragsstärke, Verarbeitung, usw. ab. Mit einem Sack HAGA Deckenleichtbeschichtung können wie folgt verputzt werden:

Bei:

Tafelschalung	ca. 3,5 - 4,5 kg/m^2
Grossflächenschalung	ca. 2,0 - 3,0 kg/m^2

Hinweise und Sicherheitsratschläge
Haut- und Augenkontakte vermeiden. Fensterscheiben, Metallteile, Steineinfassungen usw. sind gut abzudecken. Werkzeuge sofort nach Gebrauch gut mit Wasser waschen. Allfällige Farbspritzer sofort mit viel Wasser reinigen. Auch natürliche Mittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Nicht ins Erdreich oder Abwasser geben, kleine Restmengen mit dem Hausmüll entsorgen.

Kennbuchstaben/Gefahrenbezeichnung
Im Nasszustand: **Xi** reizend, **R37** reizt die Atmungsorgane, **R38** reizt die Haut, **R41** Gefahr ernster Augenschäden, **S2** darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, **S25** Berührung mit den Augen vermeiden, **S26** bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren, **S37** geeignete Schutzhandschuhe tragen, **S39** Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Lieferform
Papiersäcke à 15 kg, ergibt ca. 18 l Mörtel.
Paletten à 48 Säcke.

Lagerfähigkeit
Im Originalgebinde trocken gelagert ca. 6 Monate.

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis, die Verarbeitung muss den bestehenden Verhältnissen angepasst werden. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden.