HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

HAGA NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA Restaurier-Grundputz H 225

Technische Daten	**Werte**
Ergiebigkeit pro Sack	ca. 25 l Nassmörtel
Trockenrohdichte	ca. 1050 kg/m^3
Wasserzugabe	ca. 7 l/Sack
Frischmörtelrohdichte	ca. 1350 kg/m^3
pH-Wert	ca. 12
Druckfestigkeit	ca. 4,00 N/mm^2
Biegezugfestigkeit	ca. 1,50 N/mm^2
Haftzugfestigkeit	ca. 0,08 N/mm^2
Wärmeleitzahl λ	ca. 0,40 W/mK
Wasserdampfdiffusion μ	ca. 8
Wasseraufnahmekoeffizient	NPD
Luftporenvolumen	LG ≥ 26 Vol-%
Brandverhalten	A1 / nicht brennbar
Putzmörtelgruppe	P I
Kapillare Wasseraufnahme	W2 / c ≤ 0,20 kg (m^2*min^{0,5})
Druckfestigkeitsgruppe	CS III
Körnung	ca. 0 - 4,0 mm
Farbton	hellgrau
Maschinengängig	ja

Verbrauch	**Richtwerte**
pro 1 cm Schichtstärke	ca. 10 kg/m^2
pro 2 cm Schichtstärke	ca. 20 kg/m^2