HAGA AG Naturbaustoffe, Amselweg 36, CH-5102 Rupperswil
Telefon +41 (0)62 889 18 18, Fax +41 (0)62 889 18 00, info@haganatur.ch, www.haganatur.ch

NATURBAUSTOFFE SEIT 1953

HAGA NATURKALK - Putzsysteme innen auf

Foamglas Schaumglas Dämmplatten etc.

Für die fachgerechte Konstruktion und Verarbeitung der Dämmlatten verweisen wir zwingend auf die Verlegeanleitung des Plattenherstellers. Der Untergrund muss immer staubfrei, trocken und tragfähig sein.

Innen

Grundbeschichtung innen

Auftragen von Grundbeschichtung:
HAGAPLAST-Armierspachtel H915
mit 10% Zementzugabe rau aufziehen.
Auftragsstärke 3-4 mm
(mind. 5 Tage Trocknungszeit)

Armierung innen

Netzeinbettung mit HAGANETZ innen
HAGA Bio-Einbettmörtel H305
Netz im äusseren Drittel einbetten
Auftragsstärke 4-5 mm.
(mind. 10 Tage Trocknungszeit)

Voranstrich innen

HAGA Mineralputzgrundierung H800 als
Voranstrich (mind. 12 h Trocknungszeit)

Deckputze innen

HAGA Calkosit Kalkfeinputz H540
HAGASIT Bio-Edelputz H500
Struktur, Kornstärke und Farbe nach Wahl