

HAGA 556 Calkosit Kalkstreichputz

L'intonaco di calce palustre naturale, coerente ed ecologico per interni

Grazie alle eccezionali proprietà dello stucco di calce, note da secoli, l'intonaco minerale più puro della massima qualità biologica. Senza solventi, senza agenti essiccanti, senza inquinamento ambientale e senza problemi di smaltimento.

Altamente traspirante, si carbonata completamente con tutti i substrati minerali e produce una superficie murale bella, opaca e naturale. L'intonaco di calce HAGA Calkosit regola l'umidità, è igienico e può assorbire gli odori.

Grazie alle sue proprietà ottimali, è adatto per l'uso interno in tutti gli edifici nuovi e vecchi, cantine naturali, edifici storici e tutelati, edifici residenziali e agricoltura.

Composizione

HAGA Calkosit Kalkstreichputz è composto da grassello di calce, granulato di calcare, sabbia di calce bianca pura, polvere di pietra calcarea, polvere di gesso, polvere di allumina, idrato di calce bianca, biossido di titanio e cellulosa.

Note applicative

Campo di applicazione

Intonaco a pennello a grana fine altamente traspirante come rivestimento decorativo e protettivo per pareti e soffitti interni, adatto anche per locali umidi.

Substrati adatti

I supporti devono essere durevoli, portanti, stabili, puliti, asciutti, privi di grassi e privi di efflorescenze. Sono adatti i supporti minerali come gli intonaci di calce, il cemento di calce e l'argilla. L'intonaco di calce HAGA Calkosit è altamente capillare. Ingredienti penetranti come tannini del legno, nicotina, macchie d'acqua, vecchi residui di colla da carta da parati e substrati diversamente assorbenti causano macchie. Su tali supporti, cartongesso e pannelli in gessofibra, ecc. è sempre necessario applicare prima una mano di fondo a tutta superficie di almeno 2 mm di spessore. Sono adatti HAGA Intonaco organico di calce liscio e HAGA Stucco universale di calce fine ecc.

Pre-trattamento

Applicare il primer HAGA Mineral Plaster su tutti i supporti e lasciare asciugare per almeno 12 ore. In caso di supporti molto assorbenti o sabbiosi, applicare preventivamente HAGA Primer ai silicati per consolidare e lasciare asciugare per almeno 24 ore.

Elaborazione

L'intonaco di calce HAGA Calkosit è pronto per l'uso dopo un'accurata agitazione. Se necessario, può essere diluito con un po' d'acqua. A seconda del supporto, sono necessarie da 1 a 2 mani. Applicare con un pennello largo, una nappa, una spazzola per soffitti, un rullo, ecc.



L'intonaco a base di calce colorata non deve essere applicato a rullo, ma essere lavorato solo con una spazzola o una nappa. **Non applicare al di sotto di +8°C fino a un massimo di +25°C** di temperatura dell'aria e della parete. Durante l'installazione è necessario evitare la luce diretta del sole e le correnti d'aria.

Intonaco di calce colorato

L'intonaco di calce HAGA Calkosit è disponibile in bianco naturale ed è colorato secondo il campionario colori HAGA. L'intonaco a base di calce può anche essere colorato dall'applicatore con i colori solidi e tintometrici HAGA. La seguente tabella dei colori può essere utilizzata come guida per l'autotinteggiatura. "Le paste coloranti e tintometriche HAGA possono essere d'aiuto. Prima dell'applicazione, applicare una mano di prova per verificare se si ottiene il colore desiderato.

Note speciali

L'equilibrio permanente dell'umidità e il ricambio d'aria nell'intonaco di calce HAGA Calkosit provocano un invecchiamento positivo e una patina naturale. Questa proprietà idroattiva rende la qualità dell'intonaco di calce più dura e resistente agli urti. L'intonaco a pennello a base di calce HAGA è altamente capillare e le sue proprietà fanno sì che possa asciugarsi in modo diverso a seconda dei supporti non uniformemente assorbenti, dell'umidità, della temperatura e dell'applicazione. Sui supporti vecchi si formano delle macchie! Prima dell'applicazione finale, l'installatore specializzato deve preparare una parete campione di almeno 1,5 metri.

È necessario creare 6 m². Questo deve essere dal cliente. L'intonaco di calce colorato, in particolare, ha il sofisticato effetto dei colori cangianti. Questa vivacità, l'irregolarità e la formazione di nuvole, così come le aree parzialmente a chiazze, opache e lucide sulle superfici delle pareti, sono tipiche del tipo e non compromettono la qualità. Se si desidera un aspetto più omogeneo e uniforme, l'intonaco di calce può essere tinteggiato con HAGA Lime Paint dopo circa 7 giorni di essiccazione. L'intonaco a base di calce HAGA non è adatto per l'uso in aree con spruzzi d'acqua diretti in locali umidi.

Note e consigli di sicurezza Coprire bene i vetri delle finestre, le parti metalliche, le pietre incastonate ecc. Pulire immediatamente gli schizzi con abbondante acqua. Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Osservare le avvertenze riportate sulle etichette dei contenitori e sulla scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile al seguente indirizzo: www.haganatur.ch

Consumo

circa 280 - 350 g/m² per mano, a seconda della consistenza, Spessore della grana e lavorazione.

Modulo di consegna

Secchi da 25 kg, 10 kg e 5 kg

Durata di conservazione

Nel contenitore originale, al fresco e al riparo dal gelo, ben chiuso, circa 1 anno.